

BARON

SZENIL

CHENILLE

skład / <i>composition</i>	54% PES, 42% AC, 4% VI
gramatura / <i>weight</i>	419
test martindale (liczba cykli) / <i>martindale</i>	60,000
przesuwalność nitek / <i>seam displacment</i>	warp 5; weft 4
odporność na tarcie / <i>abrasion resistance</i>	dry 4-5; wet 4-5
wytrzymałość na rozdarcie / <i>tear growth resistance</i>	warp 130; weft 81
wytrzymałość na rozciąganie / <i>tensile strenght</i>	warp 1800; weft 1200
odporność na światło / <i>colour fastness to light</i>	5
piling / <i>piling resistance</i>	4-5
sposób czyszczenia / <i>care instructions</i>	    