

# BOLSHOI

## SZENIL CHENILLE

skład / composition	53% AC, 42% PES, 5% VI
gramatura / weight	425
test martindale (liczba cykli) / martindale	90,000
przesuwalność nitek / seam displacement	warp 3; weft 3
odporność na tarcie / abrasion resistance	dry 4-5; wet 4-5
wytrzymałość na rozdarcie / tear growth resistance	warp 32; weft 92
wytrzymałość na rozciąganie / tensile strenght	warp 1700; weft 680
odporność na światło / colour fastness to light	4-5
piling / piling resistance	4-5
sposób czyszczenia / care instructions	