

CASPAR

TKANINA TAPICERSKA UPHOLSTERY FABRIC

skład / <i>composition</i>	59% Polyester / 20% Bawełna / 10% Wiskoza / 11% Len
gramatura / <i>weight</i>	518 g / mb
test martindale (liczba cykli) / <i>martindale</i>	80 000
przesuwalność nitek / <i>seam displacement</i>	2,8 mm / 3,0 mm
odporność na tarcie / <i>abrasion resistance</i>	na sucho 5 / na mokro 4
wytrzymałość na rozdarcie / <i>tear growth resistance</i>	95 N / 28,2 N
wytrzymałość na rozciąganie / <i>tensile strenght</i>	1377 N / 410 N
odporność na światło / <i>colour fastness to light</i>	4 - 5
piling / <i>piling resistance</i>	5