

FLAMERO

VELVET

skład / <i>composition</i>	100 % POLIESTER
gramatura / <i>weight</i>	529 g/m ²
test martindale (liczba cykli) / <i>martindale</i>	45000
przesuwalność nitek / <i>seam displacement</i>	warp (mm) 2; weft (mm) 3
odporność na tarcie / <i>abrasion resistance</i>	suche 4-5; mokre 4-5
wytrzymałość na rozdarcie / <i>tear growth resistance</i>	warp (N) 51; Weft (N) 65
wytrzymałość na rozciąganie / <i>tensile strenght</i>	(N/5cm) 2000
odporność na światło / <i>colour fastness to light</i>	5
piling / <i>piling resistance</i>	4-5
sposób czyszczenia / <i>care instructions</i>	