

FUTURA

PLECIONKA

TEXTURE

skład / <i>composition</i>	100% PES
gramatura / <i>weight</i>	559
test martindale (liczba cykli) / <i>martindale</i>	100,000
przesuwalność nitek / <i>seam displacement</i>	warp 5; weft 5
odporność na tarcie / <i>abrasion resistance</i>	dry 4-5; wet 4-5
wytrzymałość na rozdarcie / <i>tear growth resistance</i>	warp 670; weft 470
wytrzymałość na rozciąganie / <i>tensile strength</i>	warp 2000; weft 1400
odporność na światło / <i>colour fastness to light</i>	5
piling / <i>piling resistance</i>	4
sposób czyszczenia / <i>care instructions</i>	    