

HAKI SZENIL CHENILLE

skład / <i>composition</i>	77% Polyester / 23% Bawełna
gramatura / <i>weight</i>	567 g / mb
test martindale (liczba cykli) / <i>martindale</i>	30 000
przesuwalność nitek / <i>seam displacment</i>	3,5 mm / 2,5 mm
odporność na tarcie / <i>abrasion resistance</i>	na sucho 4 - 5 / na mokro 5
wytrzymałość na rozdarcie / <i>tear growth resistance</i>	208,4 N / 55,2 N
wytrzymałość na rozciąganie / <i>tensile strenght</i>	2125 N / 512 N
odporność na światło / <i>colour fastness to light</i>	5
piling / <i>piling resistance</i>	4 - 5