






PAROS/KRONOS

DZIANINA VELVETOWA

VELVET FABRIC

| | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| skład / <i>composition</i> | 100% PES |
| gramatura / <i>weight</i> | 260 g/m ² +-5% |
| test martindale (liczba cykli) / <i>martindale</i> | 50 000 |
| przesuwalność nitek / <i>seam displacement</i> | - |
| odporność na tarcie / <i>abrasion resistance</i> | 4-5 |
| wytrzymałość na rozdarcie / <i>tear growth resistance</i> | Osnowa 81 +- 2N Wątek 56+-3N |
| wytrzymałość na rozciąganie / <i>tensile strenght</i> | - |
| odporność na światło / <i>colour fastness to light</i> | 6-7 |
| piling / <i>piling resistance</i> | 5 |
| sposób czyszczenia / <i>care instructions</i> |      |